



PROMASEAL®-A

Akrilas



Europos techniniai įvertinimai:

ETA-14/0107 (komunikacinių angų sandarinimas)

ETA-14/0108 (linijinės siūlės)

Eksplotacinių savybių deklaracijos:

0761-CPR-14/0107-2015/7 (angų sandarinimas)

0761-CPR-14/0108-2015/7 (linijinės siūlės)

Produkto aprašymas

PROMASEAL®-A yra ugniai atsparus sandariklis akrilo dervos pagrindu, kuris užsandarina tarpus ir kirtimo angas, kad ugnis ir dūmai negalėtų išplisti į kitas patalpas. Sandariklį galima dažyti įprastai naudojamais emulsiniais dažais.

Produkto pritaikymas

Akrlinis sandariklis PROMASEAL®-A naudojamas linijinių siūlių (konstrukcinių sandūrų), įrengiamų masyviosiose ir lengvosiose sienose bei perdangose, sandarinimui; galima deformacija – ne daugiau kaip 7,5 %.

Masė PROMASEAL®-A taip pat naudojama užtepant aplink vamzdžių izoliaciją ir sandarinant kabelių kirtimo angas.

Įrengimas

Sandariklis turi būti įrengiamas tada, kai aplinkos temperatūra yra nuo +5°C iki +35°C. Prieš užtepant sandariklį reikia tinkamai paruošti pagrindą – pašalinti alyvą, vašką, teršalus, silpnai prikibusias dalis, tepalus ir dulkes.

Atidarius pakuotę reikia kuo greičiau sunaudoti gaminį. Laikymo originalioje pakuotėje laikas – 18 mėnesių. Atviras pakuotės reikia sunaudoti kuo greičiau.

Sistemos privalumai / nauda įrengėjui

- galima dažyti,
- elastinga,
- gerai sukimba su pagrindu.

Pakuotės

- tūta, 310 ml,
- 12 tūtų kartoninėje dėžėje,
- 1200 tūtų ant padėklo.

Techniniai duomenys ir savybės

Spalva	Balta
Konsistencija	pasta
Tankis	Šlapio: $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ Sauso: $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Kietųjų dalių kiekis	86 ± 5 sandariklio
Sandėliavimas	Sandėliuoti sausose ir vėsiose patalpose (3°C÷35°C temperatūroje)
Laikymo laikas	apie 18 mėnesių originaliose, sandariai uždarytose pakuotėse
Deformacijos galimybė	Pailgėjimas ir suspaudimas min. 15 %
Reakcijos į ugnį klasė	E
Pristatymo forma	Tūta, 310 ml; plėvelės maišelis, 600 ml
Naudojimo kategorija	Tipas Y1

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas plyšio, užsandarinto iš vienos pusės sandarikliu iš vienos 310 ml pakuotės, ilgis.

Išėiga

Plyšio plotis [mm]	Užpildymo gylis [mm]		
	10	15	20
3	10,3 m	6,8 m	5,1 m
5	6,2 m	4,1 m	3,1 m
7,5	4,1 m	2,7 m	2,0 m
10	3,1 m	2,0 m	1,5 m
12,5	2,4 m	1,6 m	1,2 m
15	2,0 m	1,3 m	1,0 m
20	1,5 m	1,0 m	0,7 m
25	1,2 m	0,8 m	0,6 m
30	1,0 m	0,7 m	0,5 m