



PROMASTOP®-CC CB

Akmens vata

Europos techninis liudijimas: ETA-16/0523

Eksplotacinių savybių deklaracija: 0761-CPR-16/0523-2017/07

Produkto aprašymas

PROMASTOP®-CC CB – tai akmens vata, 50 mm storio, iš abiejų pusių padengta priešgaisrine danga PROMASTOP®-CC, 0,7 mm storio sluoksniu. Priešgaisriniam sandarinimui skirta akmens vata PROMASTOP®-CC CB užtikrina patikimą apsaugą nuo dūmų, ugnies ir karščio plitimo dėl išsipūtimo efekto ir tuo pačiu metu susidarančios ir kietos ir patvarios dangos.

Naudojimas

Akmens vatos plokštės PROMASTOP®-CC CB skirtos įrenginių (kabelių, vamzdžių ir kt.) kirtimo angų sienose ir perdangose sandarinimui.

Apdirbimas

Plokštės galima pjaustyti statybinio peiliu, akmens vatai skirtu peiliu ar elektriniu siaurapjūkliai arba kitais elektros įrankiais. Vietas, kuriose dangos paviršius bus pažeistas arba nuplėštas nuo akmens vatos, reikia padengti danga PROMASTOP®-CC, 0,7 mm storio (šlapias sluoksnis - min. 0,9 mm). 1 mm storio sluoksnis išdžiūsta maždaug po 12 val., o visiškai sukietėja maždaug po 48 val.

Akmens vatos paviršių galima dažyti emulsiniais, poliuretaniniais ir akrilinėmis dažais.

Sistemos privalumai / nauda įrengėjui

- sutrumpėja angos sandarinimo įrengimo laikas,
- gaminyje paruoštas naudoti (akmens vatos nebūtina dažyti),
- tinka naudoti didelės drėgmės sąlygomis,
- dideli įrengimo angos matmenys,
- išbandyta sienose iš daugiasluoksnių plokščių ir medinėse konstrukcijose CLT.

Pakuotės

- plokštė, 1200 x 600 x 50 mm, supakuota į plėvelę,
- 60 vienetų ant padėklo.



Techniniai duomenys ir savybės

Spalva	Pilka
Tankis	140 kg/m ³
Storis	50 mm
Matmenys	1200 x 600 mm
Sandėliavimas	Sandėliuoti sausose ir vėsiose patalpose (3°C÷35°C temperatūroje)