



Techniniai duomenys ir savybės	
Spalva	Žalsvai pilkas
Tankis	25 kg/m ³ ± 15%
Išėiga	30-40 l (esant neribotam pūtimuisi)
Naudojimo temperatūra	nuo -40°C iki +90°C
Įrengimo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Šilumos laidumas	0,04 W/mK
Atmosferos įtaka	Atsparios šilumai, drėgmei ir daugumai cheminių medžiagų
Degumo laipsnis	Savaime užgesančios
Sandėliavimas	Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje; saugoti nuo šalčio ir karščio
Laikymo laikas	Originaliose uždarytoje pakuotėje – apie 12 mėnesių
Pristatymo forma	Balionėlis, 750 ml
Džiūvimo laikas	po 8–10 minučių - 30 mm juostelė (priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės)
Galimybė pjauti	po 35–60 minučių - 30 mm juostelė (priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės)

PROMAFOAM®-C

ugniai atsparios putos

Europos techninis įvertinimas: ITB-KOT-2019/0864

Eksploatacinių savybių deklaracija: KDWU-21

Produkto aprašymas

PROMAFOAM®-C – tai modifikuotos vienkomentės poliuretano putos su antipirenais. Putos PROMAFOAM®-C gerai sukimba su statybinėmis medžiagomis, jas lengva įrengti.

Pritaikymas

Putos PROMAFOAM®-C skirtos sandarinti tarpams, ertmėms tarp rėmų ir durų bei langų staktų. Jomis galima užtaisyti nedidelius įtrūkimus ir tarpus, kurių plotis ne didesnis kaip 20 mm, sandūrose tarp pastato pertvarų.

Montavimas

Pagrindas turi būti švarus, be alyvos, tepalų, stabilus, be silpnai prikibusių dalių, dulkių. Prieš naudojant talpyklą reikia pakratyti.

Papildoma informacija

Talpykla su slėgiu. Saugoti nuo saulės spindulių, žiūrėti, kad neįkaistų daugiau kaip iki 50°C temperatūros. Išnaudotos pakuotės negalima bandyti atidaryti arba mesti į ugnį. Neišpurkšti šalia liepsnos ir žarijų, rusenančių objektų. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių, dirbant nerūkyti.

Pakuotės

- Balionėlis, 750 ml,
- 12 balionėlių kartoninėje dėžėje,
- 768 balionėliai ant padėklo.